

Product information

Manufacturer Kuraray Co., Ltd.

Hardness	Condition	Standard	Value	Unit
----------	-----------	----------	-------	------

Rockwell	Hardness M(Scale)	ISO 2039	95	
----------	-------------------	----------	----	--

Mechanical behavior	Condition	Standard	Value	Unit
---------------------	-----------	----------	-------	------

Charpy	Notch Impact	ISO 179	2	kJ/m ²
--------	--------------	---------	---	-------------------

Elongation	23°C	ISO 527	16	%
------------	------	---------	----	---

Flexural	Modulus 23°C	ISO 178	4800	MPa
----------	--------------	---------	------	-----

Tensile	Modulus 23°C	ISO 527	3000	MPa
---------	--------------	---------	------	-----

Tensile	Strength 23°C	ISO 527	44	MPa
---------	---------------	---------	----	-----

Physical property	Condition	Standard	Value	Unit
-------------------	-----------	----------	-------	------

Density		ISO 1183	1.2	g/cm ³
---------	--	----------	-----	-------------------

Melt	Index 210°C 2.16kg	ISO 1133	8.9	g/10min
------	--------------------	----------	-----	---------

Thermal	Condition	Standard	Value	Unit
---------	-----------	----------	-------	------

Glass	Transition Temperature		60	°C
-------	------------------------	--	----	----

Melting	Temperature	ISO 3146	191	°C
---------	-------------	----------	-----	----